Bauder Burkolit V
Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:	**Oldószeres bitumenes alapozó (beltéri használatra nem alkalmas)**
	Hidegalapozó, hengerrel és szórással felhordható DIN 18195 – 2 szerinti
Termékszám:	**7504 0000**

Szállítási egység	30 literes kanna
Tárolás	12 hónapig, + 5 és 60°C között, zárt csomagolásban
Legalacsonyabb felhasználási hőmérséklet	+ 5 °C
Alapanyag	oldószertartalmú bitumen
Konzisztencia	folyékony
Bitumentartalom	kb. 30 tömeg%
Maximális VOC tartalom a termékben	350 g/l
Száradási idő	kb. 3 óra, időjárástól és felülettől függően
Anyagszükséglet	kb. 300 g/m²
Giscode	BBP 30

Bitumenes alapozó / kellősítő a bitumenes lemezek tapadásának javítására.
A Bauder Burkolit V kellősítőt hengerrel, szórással vagy simítóval kell az aljzatra teljes felületen felhordani. Az aljazat legyen teljesen száraz, fagymentes (az aljzat felületének hőmérséklete minimum + 5°C legyen), ezenkívül szilárd, teherbíró és tiszta (pl. portól mentes). A felületi egyenetlenségeket meg kell szüntetni.

Beltérben, vagy terepszint alatt oldószertartalma miatt nem használható.

Gyártó: Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Forgalmazó:
Bauder Kft. – 1158 Budapest, Késmárk u.9.
Tel +36 1 417 3121 Fax +36 1 417 3121 www.bauder.hu

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0415