Bauder PYE G 200 S4 finomszórás
Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:		**Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez alsó rétegnek**
Felület	felül:	**Finomszórás**
	alul:	**Fóliakasírozás**
Hordozóbetét	típus:	**Üvegszövet 200 g/m²**
Termékszám:		**1745 0000**
Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint: Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint:		**DU/E1** PYE G 200 S4 PYE G 200 S4

Tulajdonság	Vizsg. eljárás	Egység	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 1848-1	m	5,0
Szélesség	DIN EN 1848-1	m	1,0
Vastagság	DIN EN 1849-1	mm	4,0
Hidegtűrés	DIN EN 1109	°C	≤ -25
Hőállóság	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Szakítószilárdság: maximális húzóerő	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	hossz: ≥1000 kereszt: ≥1000
Szakítószilárdság: nyújthatóság	DIN EN 12311-1	%	hossz: ≥2 kereszt: ≥2
Egyenesség	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vízállóság A és T típus szerint	DIN EN 1928 Verf. B	-	megfelel
Tűzállóság	DIN EN ISO11925-2	-	E osztály DIN EN 13501-1 szerint
Besorolás külső hőterjedési osztály szerint	DIN V ENV 1187	-	megfelel*, Broof(t1)
Látható hiányosság	DIN EN 1850-1	-	nincs látható hiányosság
Rétegelválási ellenállás	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Nyírási ellenállás	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság ütésszerű terhelésre	DIN EN 12691	mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság statikus terhelésre	DIN EN 12730	kg	határérték nincs megadva
Mérettartósság	DIN EN 1107-1	%	határérték nincs megadva
Mesterséges öregedés DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	határérték nincs megadva

*rendszerben bevizsgálva

A megadott adatok középértékek, a tényleges adatok a megengedett értékhatáron belül ettől eltérhetnek.

CE

A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724
Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101 / 022101 / 023101 / 024101 / 021201 / 022201 / 023201 / 024201
(06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969

Gyártó: Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Forgalmazó:
Bauder Kft. – 1158 Budapest, Késmárk u.9.
Tel +36 1 417 3121 Fax +36 1 417 3121 www.bauder.hu

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 1209

Bauder PYE G 200 S4 finomszórás
Termékismertető

Alkalmazási terület:		**Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez alsó rétegnek**
Felület	felül:	**Finomszórás**
	alul:	**Fóliakasírozás**
Hordozóbetét	típus	**Üvegszövet 200 g/m²**
Termékszám:		**1745 0000**
Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint: Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint:		**DU/E1** PYE G 200 S4 PYE G 200 S4

Termékleírás

Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez nagy mechanikai terhelhetőségű üvegszövet hordozóbetéttel.

Alkalmazási terület

Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez alsó rétegnek többrétegű csapadékvíz elleni szigeteléshez, vagy épületszigeteléshez.

Felhasználás

A Bauder PYE G 200 S4 lemezt teljes felületen, pontszerűen vagy sávosan kell hegeszteni, illetve szabadon fektetni. A hossz- és keresztirányú toldásokat 8-10 cm szélességben kell hegeszteni, és eltolva elhelyezni.

Tárolás

A Bauder bitumenes lemezek tekercsben, állítva, UV sugárzástól, nedvességtől és hőtől védve tárolandók. Hideg időben történő felhasználás esetén gondoskodni kell a tekercsek hőmérsékletének „előkészítéséről“.

Hulladékkezelés

A bitumenes hulladék a háztartási hulladékkal, vagy a háztartási jellegű, ipari hulladékkal együtt kezelhető (Európai Hulladék Katalógus EWC szám 170302 „aszfalt és kátránymentes bitumen keverék“).

Gyártó: Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart,
Forgalmazó:
Bauder Kft. – 1158 Budapest, Késmárk u.9.
Tel +36 1 417 3121 Fax +36 1 417 3121 www.bauder.hu

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 1209