BAUDER
biztonságos tetőrendszerek.

Bauder PYE PV 200 S 5 EN

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:		**Elasztomerbitumenes hegeszthető zárólemez**
Felület	felül:	**Természetes pala**
	alul:	**Fóliakasírozás**
Hordozóbetét	Típus és tömeg:	**Poliészterfátyol 250 g/m²**
Termékszám		**1773 2000**
Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint:		**DO/E1** PYE PV 200 S5
Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint:		PYE PV 200 S5

Tulajdonság	Vizsg. eljárás	ME	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 1848-1	m	5
Szélesség	DIN EN 1848-1	m	1
Vastagság	DIN EN 1849-1	mm	5,2
Hidegtűrés	DIN EN 1109	°C	≤ -25
Hőállóság	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Szakítószilárdság: maximális húzóerő	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	hossz: ≥ 800 kereszt: ≥ 800
Szakítószilárdság: nyújthatóság	DIN EN 12311-1	%	hossz: ≥ 35 kereszt: ≥ 35
Egyenesség	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vízállóság A és T típus szerint	DIN EN 1928 B tip.	-	megfelel 200 kPa/24h esetén
Tűzállóság	DIN EN ISO11925-2	-	E osztályú DIN EN 13501-1 szerint
Besorolás külső hőterjedési osztály szerint	DIN ENV 1187	-	megfelel, Broof(t1)
Látható hiányosság	DIN EN 1850-1	-	nincs látható hiányosság
Rétegelválási ellenállás	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Nyírási ellenállás	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság ütésszerű terhelésre	DIN EN 12691	mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság statikus terhelésre	DIN EN 12730	kg	határérték nincs megadva
Mérettartósság	DIN EN 1107-1	%	határérték nincs megadva
Mesterséges öregedés DIN EN 1296 szerint	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	határérték nincs megadva

CE

A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724
Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101 / 022101 / 023101 / 024101 / 021201 / 022201 / 023201 / 024201 (06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969

Gyártó:
Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Forgalmazó:
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.9.
Telefon +36 1 417 3121 · Telefax +36 1 417 3121 · www.bauder.hu

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul.
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0507

GÜTE-ZEICHEN GPB BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN

Bauder PYE PV 200 S 5 EN

Termékismertető

Alkalmazási terület:		**Elasztomerbitumenes hegeszthető zárólemez**
Felület	felül:	**Természetes pala**
	alul:	**Fóliakasírozás**
Hordozóbetét	Típus és tömeg:	**Poliészterfátyol 250 g/m²**
Termékszám		**1773 2000**
Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint:		**DO/E1** PYE PV 200 S5
Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint:		PYE PV 200 S5

Termékleírás

Bauder PYE PV 200 S5 elasztomerbitumenes hegeszthető lemez palaszórással és rugalmas poliészter hordozóbetéttel.

Alkalmazási terület

Elasztomerbitumenes zárólemez többrétegű vízszigetelő rendszerekhez.

Felhasználás

A Bauder PYE PV 200 S5 lemezt tejes felületen az alsórétegre kell hegeszteni. A hossz- és keresztillesztéseket eltolva kell elhelyezni, az átfedések 8 és 12 cm vastagságúak legyenek.

Tárolás

A Bauder bitumenes lemezeket tekercsben, állítva, UV sugárzástól, nedvességtől és hőtől védve tárolandók. Hidegben történő felhasználás esetén gondoskodni kell a tekercsek hőmérsékletének előkészítéséről.

Hulladékkezelés

A bitumenes hulladék a háztartási hulladékkal, vagy a háztartási jellegű, ipari hulladékkal együtt kezelhető (Európai Hulladék Katalógus, EWC szám: 170302, „aszfalt és kátránymentes bitumen keverék")

CE

A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724
Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101 / 022101 / 023101 / 024101 / 021201 / 022201 / 023201 / 024201 (06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969

Gyártó:
Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Forgalmazó:
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.9.
Telefon +36 1 417 3121 · Telefax +36 1 417 3121 · www.bauder.hu

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul.
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0507

GÜTE-ZEICHEN GPB BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN